

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vinyl



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und gepudert. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powdered. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in Industrie/Handwerk.

Suitable for the use in industry/handicraft.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – vinyl, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XS	transparent ○	100 Stk./pcs.	74037	4046153023226	02074474	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	S	transparent ○	100 Stk./pcs.	74040	4046153023288	00350964	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	M	transparent ○	100 Stk./pcs.	74050	4046153023325	00350970	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	L	transparent ○	100 Stk./pcs.	74060	4046153023387	00350987	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XL	transparent ○	100 Stk./pcs.	74062	4046153023424	02074480	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523-1:2015+A1:2018; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %
S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %

Symbole:
Symbols:



EN ISO
374

EN
455

AQL
1.5



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100